



# Imprimación “A Manopla”

Ficha técnica Coloris

Línea de materiales auxiliares

FTC-030

Página 1 de 2

## Imprimación “ A Manopla”

### DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

Revestimiento especialmente desarrollado para su uso como capa base de nuestro MULTICOLOR INVERTIDO GRUESO “A MANOPLA”. Entre sus propiedades destacables se hallan la adherencia, una ligera rugosidad (arenillas finas) y su capacidad semi-absorbente, cualidades todas necesarias para la correcta aplicación del mencionado revestimiento decorativo.

Exento de componentes tóxicos y transpirables.

### UBICACIÓN FÍSICA

Sólo interior.

### DATOS TÉCNICOS

**DENSIDAD:**  $1.6 \pm 0.5 \text{ g/cm}^3$

**PRESENTACIÓN VISCOSIDAD:** pintura ligeramente viscosa de color blanco

**ENVASADO:** 1l, 4l y 8 l.

**VIDA EN ENVASE:** Sin diluir con agua, tal y como se presenta en el envase, 16 meses en condiciones ambientales estables (+5 °C (min.) y +32 °C (max.)) y sin abrir el bote. Preservar de heladas y altas temperaturas.

### DATOS TÉCNICOS DE APLICACIÓN

**ACABADO:** el aspecto seco es blanco mate con ligeras arenillas.

**COLOR:** Se presenta en blanco. Para determinados efectos decorativos se puede teñir con nuestros Tintes/Tóners o con los colorantes universales ESTEVID libres de VOC como los anteriores.

**DILUYENTE:** Agua.

**PREPARACIONES PREVIAS:** Antes de aplicar la IMPRIMACIÓN “A MANOPLA” debe ser eliminado de las superficies cualquier tipo de residuo: polvo, suciedad, aceites, grasas, mohos, líquenes, eflorescencias, etc. Además debemos asegurarnos de que están cohesionadas, secas y exentas de cualquier tipo de contaminación que impida el anclaje del material.

**HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN:** Pistola, rodillo, brocha.

**INTERVALO ENTRE CAPAS:** 12-14 horas a 20°C y 65% de humedad relativa y 20-24 horas para la aplicación del MULTICOLOR INVERTIDO GRUESO “A MANOPLA” en las mismas condiciones ambientales.




**COLORIS®** de Esber S.A.

Camino de Zubileta 27, 48903 Burceña- Barakaldo-Vizcaya (España)

Tel:+34 944994899 - Fax: + 34 944903791

[www.coloris.es](http://www.coloris.es) - [coloris@coloris.es](mailto:coloris@coloris.es)





# Imprimación “A Manopla”

Ficha técnica Coloris  
FTC-030

Línea de materiales auxiliares

Página 2 de 2

## CONDICIONES DE APLICACIÓN

### SOPORTES:

a. **Cartón-yeso y superficies con pinturas plásticas:** aplicar una o dos manos diluyendo el material con agua al 5-7%, si fuera necesario, para mejorar su aplicación.

b. **Yesos proyectados, perli-escayola:** las mismas indicaciones del punto anterior, pero realizando antes –si fuera necesario por presencia de” brillos” y bruñidos excesivos– una pequeña prueba de cubrición por si tuviéramos que aplicar previamente la Pintura (especial) para Yesos Proyectados.

c. **Otras pinturas (esmaltes fundamentalmente):** aplicar previamente IMPRIMACIÓN MULTIUSOS como capa puente.

d. **Postformados de virutas de madera (DM, aglomerados):** Aplicamos la IMPRIMACIÓN MULTIUSOS o la PINTURA ANTIMANCHAS AL AGUA, antes de aplicar la Imprimación “A Manopla”, siempre en las mismas condiciones expuestas en puntos anteriores.

**NOTA:** Conviene cubrir el soporte a decorar totalmente, debido a que el MULTICOLOR “A Manopla” es un revestimientos semi-translúcido con flóculos y si la imprimación no ha cubierto totalmente el soporte, sobre todo en el caso de soportes que presentan colores oscuros, pueden aparecer “sombras”. En estos casos aplicaremos previamente la PINTURA ANTIMANCHAS AL AGUA.

**TEMPERATURA DE TRABAJO tanto del ambiente como del soporte:** Mínima 7 °C y máxima 32 °C.

**RENDIMIENTO:** dependiendo de la absorción del soporte, número de capas y textura puede oscilar de 3 a 5 m<sup>2</sup>/l.

**LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS:** Agua.

**PRECAUCIONES:** Ninguna en especial.

**COLORIS**

Esber S.A. Camino de Zubileta 27, 48903 Burceña-Barakaldo-Vizcaya (España) Tel: +34 944994899 Fax: +34 944903791

[www.coloris.es](http://www.coloris.es)



[coloris@coloris.es](mailto:coloris@coloris.es)